

# FICHA TÉCNICA

## ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL



### DESCRIPCIONES Y USOS

Anticorrosivo Maestranza Amanecer, recubrimiento formulado a base de resinas alquídicas, forma una película protectora con buena resistencia y adherencia sobre sustratos ferrosos. Su acción por barrera lo hace un recubrimiento ideal para todo tipo de estructuras metálicas. Recomendado para ambientes no agresivos. Excelente para esquemas de pintado de óleo y esmaltes alquídicos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Acabado:** Mate

**Color:** Rojo, ocre, verde, gris y negro

**Sólidos en volumen:** 35% 2%

**Peso específico:** 1.20 + 0.02

**Componentes:** Uno

**Espesor de película:** 1.0 – 1.5 mils

**Rendimiento teórico:** 25-30 m<sup>2</sup>/gl a 1.5 mils\*\*

**Diluyente:** Aguarrás

.\*\*El rendimiento puede variar dependiendo la absorción, superficie, espesor y condiciones de aplicación.

### TIEMPO DE SECADO A 20°C

**Al tacto:** 2 horas

**Repintado mínimo:** 12 horas

**Repintado máximo:** Ilimitado

### CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura ambiente : 10°C – 30°C

Temperatura superficie: 10°C – 45°C

Humedad relativa: 80%

Temperatura de superficie sobre 3°C del punto de rocío

No aplicar con lluvia, llovizna o neblina

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consultar hoja de seguridad del producto en cuestión.  
Utilizar elementos de protección de personal, aplicar en lugares ventilados e iluminados.

### REPARACIÓN DE SUPERFICIE

Superficie limpia y seca; libre de polvo, aceite, grasa, suciedad, oxido, pintura mal adherida y todo contaminante que interfiera en la adherencia del recubrimiento.

### MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo resistente a solventes.

Equipo Airless.

Equipo convencional a presión.

### APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO

Homogenizar el recubrimiento antes de utilizar. Para aplicación con equipo airless diluir hasta el 5% con diluyente por galón de anticorrosivo.

Para aplicación con brocha, rodillo o equipo convencional diluir hasta un 10%. La dilución dependerá de las condiciones de aplicación. Aplicar una o dos capas de recubrimiento sobre el sustrato en pasadas uniformes y homogéneas, traslapando al 50%. Respetar tiempo de repintado.

Evitar descuelgues, piel de naranja u otros posibles defectos de aplicación.

### ESTABILIDAD

Bajo techo a temperaturas entre 5°C y 30°C. Estabilidad de envase cerrado 1 año.

### PRESENTACIÓN

Anticorrosivo Maestranza se encuentra en galón (3.785lts aprox.), lata (5 galones).