

FICHA TÉCNICA

ANTICORROSIVO TERMINACIÓN



DESCRIPCIONES Y USOS

Anticorrosivo Terminación Amanecer, recubrimiento formulado a base de resinas alquídicas y pigmentos anticorrosivos. Forma una película protectora contra la corrosión, buena resistencia, adherencia sobre sustratos ferrosos y muy buena propiedad anticorrosiva. Ideal para estructuras metálicas las cuales se encuentran expuestas a ambientes no agresivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado: Brillante

Color: Rojo oxido, Ocre, Gris.

Sólidos en volumen: 35% + 2%

Peso específico: 1.20 + 0.02

Componentes: Uno

Espesor de película: 1.0 – 1.5 mils

Rendimiento teórico: 30-35 m²/gl a 1.5 mils**

Diluyente: Aguarrás

.**El rendimiento puede variar dependiendo la absorción, superficie, espesor y condiciones de aplicación.

TIEMPO DE SECADO A 20°C

Al tacto: 2-4 horas

Repintado mínimo: 12 horas

Repintado máximo: Ilimitado

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura ambiente : 10°C – 30°C

Temperatura superficie: 10°C – 35°C

Humedad relativa: 80%

Temperatura de superficie sobre 3°C del punto de rocío

No aplicar con lluvia, llovizna o neblina

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consultar hoja de seguridad del producto en cuestión. Utilizar elementos de protección de personal, aplicar en lugares ventilados e iluminados.

REPARACIÓN DE SUPERFICIE

Superficie limpia y seca; libre de polvo, aceite, grasa, suciedad, oxido, pintura mal adherida y todo contaminante que interfiera en la adherencia del recubrimiento.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo resistente a solventes.

Equipo Airless.

Equipo convencional a presión.

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO

Homogenizar el recubrimiento antes de utilizar. Para aplicación con equipo airless diluir hasta el 5% con diluyente por galón de anticorrosivo.

Para aplicación con brocha, rodillo o equipo convencional diluir hasta un 10%. La dilución dependerá de las condiciones de aplicación. Aplicar una o dos capas de recubrimiento sobre el sustrato en pasadas uniformes y homogéneas, traslapando al 50%. Respetar tiempo de repintado.

Evitar descuelgues, piel de naranja u otros posibles defectos de aplicación.

ESTABILIDAD

Bajo techo a temperaturas entre 5°C y 30°C. Estabilidad de envase cerrado 1 año.

PRESENTACIÓN

Anticorrosivo Terminación se encuentra en envases ¼ gl, galón (3.785 lts aprox.), lata (5 galones)