

FICHA TÉCNICA

BARNÍZ ACRÍLICO HIDRORREPELENTE



DESCRIPCIONES Y USOS

Se usa para barnizar e impermeabilizar varios tipos de superficies como ser siding, madera, ladrillo, hormigón, estuco, tejas, asbesto, cemento, cartón, muros, etc. Su formulación está basada en emulsiones acrílicas puras dispersada en agua y aditivos de gran adherencia, plasticidad y alta resistencia a la intemperie y luz solar (U.V), reforzada con agentes activos repelentes al agua, que le permiten formar una película de muy buena resistencia al frote húmedo y una óptima solución a los problemas de la humedad externa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Según cartilla.

Terminación: Satinada brillante

Rendimiento Teórico: 30-40 m² por galón y por mano aplicada**. A un mils de espesor

Diluyente: Agua

Dilución: 10% máximo

Tiempo de secado: Tacto: 2 horas / Repintado: 6 horas

****El rendimiento puede variar dependiendo la absorción, superficie, espesor y condiciones de aplicación.**

COMPATIBILIDAD CON OTROS RECUBRIMIENTOS

No compatibles recubrimientos alquídicos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a recubrir debe estar perfectamente y libre de humedad, polvo, grasa u otro contaminante.

APLICACIÓN

Se aplica directamente sobre la superficie mediante 1 ó 2 manos según se requiera, la segunda mano, de ser necesaria, debe aplicarse inmediatamente después de aplicada la primera, evitando que ésta se seque y provoque efecto de hidrorrepelencia. El barniz acrílico Hidrorrepelente viene listo para ser usado. Aplicar con brocha, rodillo o pistola.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

No aplicar en exterior en días de llovizna, lluvia o niebla

ESTABILIDAD

Tiempo de vida 12 meses en envase cerrado, almacenado en lugar seco y a temperatura a 25°C.

PRESENTACIÓN

Barniz acrílico Hidrorrepelente Amanecer se encuentra disponible en galón (3.785 lts aprox.), tineta (5 galones) y tambores a pedido (200 lts aprox.).

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Verificar hoja de seguridad del producto.