

FICHA TÉCNICA

BARNIZ VITRIFICANTE POLIURETANO



DESCRIPCIONES Y USOS

Barniz Vitrificante Poliuretano Amanecer, Es un barniz de un componente, de uso exclusivo en INTERIORES y no requiere dilución, Se caracteriza por su alta resistencia a la abrasión. Las maderas barnizadas con Barniz Vitrificante Poliuretano quedan protegidas contra la humedad, aceites y productos químicos de uso domésticos.

Vitrificado de pisos madera tipo parquet y entablados. Al aplicarlo intensifica el color natural de la madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado: Brillante

Viscosidad: 12 segundos copa Ford N°4 a 25°C

Peso específico: 0.970 +/- 0.005

Rendimiento teórico: 40 m²/ gl en una mano**, a un mils de espesor seco.

****El rendimiento puede variar dependiendo la absorción, superficie, espesor y condiciones de aplicación.**

CONDICIONES DE APLICACIÓN

La aplicación es preferentemente a brocha, cuidando de repasar con ésta, para eliminar la posible formación de burbujas. También se puede aplicar con pistola.

Dependiendo del tipo de madera y la terminación deseada se recomienda dar el número de manos suficientes para obtener el máximo de brillo.

DILUCIÓN

No requiere, este producto está formulado listo para aplicar.

FORMA DE SUMINISTRO

¼ galón y 1 galón (3.785 lts aprox.)

SEGURIDAD

Producto inflamable, contiene solventes orgánicos. Es irritante y tóxico si es inhalado, absorbido por la piel o ingerido. Produce irritación en los ojos.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie a vitrificar debe estar perfectamente limpia pulida y/o lijada. Estas maderas deben estar en interior y sin tratamiento previo, como por ejemplo: barnizado, encerado o impregnada. En caso de ser una superficie con alguna de estos tratamientos, estos deben ser totalmente retirados mediante máquinas pulidoras apropiadas, hasta llegar a la madera original, con la finalidad de asegurar que la madera esté totalmente libre de sustancias extrañas.

REPINTADO

El tiempo entre manos es muy importante, no debe ser inferior a 1.5 horas, ni superior a 2 horas en condiciones normales de humedad relativa y temperatura para evitar englobados y pérdida de adherencia.

TIEMPO APTO PARA TRANSITAR

24 horas después de aplicada la última mano.

PRECAUCIONES

No mezclar el barniz con ningún tipo de tinta o colorantes. Este barniz cura (reacciona) con la humedad ambiente, por lo que se recomienda tomar sólo la cantidad necesaria cada vez para aplicar de inmediato; manteniendo el envase tapado para evitar que el barniz endurezca en el mismo. El barniz sobrante no debe devolverse al envase original. Todos los implementos usados deben lavarse de inmediato con Diluyente Poliuretano.

Usar implemento de seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños y no utilizar los envases vacíos.