

FICHA TÉCNICA

BARNIZ VITRIFICANTE URETANIZADO



DESCRIPCIONES Y USOS

Barniz Vitrificante Amanecer, recubrimiento formulado a con resinas especiales de poliuretano, forma una película protectora transparente, de alto brillo y con un balance perfecto entre dureza y flexibilidad Se emplea en el vitrificado de pisos de madera, pilares portones y muebles de madera, ladrillos y piedras. Recomendado para interior y exterior, ideal para proteger y decorar muebles de madera, puertas, ventanas u otros inmuebles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabado: Brillante

Color: Según cartilla

Sólidos en volumen: 35% + 2%

Peso específico: 0.84 + 0.02

Rendimiento teórico: 25-30 m²/ gl en una mano**, a un mils de espesor.

Diluyente: Aguarrás

Tiempo de secado: Tacto: 1-2 horas, Repintado mínimo: 4 horas

****El rendimiento puede variar dependiendo la absorción, superficie, espesor y condiciones de aplicación.**

CONDICIONES DE APLICACIÓN

No aplicar en exterior en días de llovizna, lluvia o niebla.

ESTABILIDAD

Tiempo de vida útil 12 meses en envase cerrado, almacenado en lugar seco y a temperatura a 25°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consultar hoja de seguridad del producto en cuestión. Utilizar elementos de protección de personal, aplicar en lugares ventilados e iluminados.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Madera Nueva: se debe de lijar suavemente con el fin de eliminar imperfecciones en el sustrato. La superficie a recubrir debe estar libre de humedad, polvo, grasa u otro contaminante antes de aplicar Barniz Vitrificante Amanecer.

Maderas antiguas: superficies con recubrimiento antiguo y con buena adherencia, eliminar el brillo con un lijado suave. De haber imperfecciones, tales como mala adherencia, cuarteamiento u otros, la superficie debe de ser cepillada hasta eliminar todo interferente en la aplicación.

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO

Aplicar dos manos de barniz, respetando los tiempos de repintado entre capas. Para exterior, como ventanas y puertas se recomiendan 3manos para obtener el brillo optimo. Lijar suavemente entre cada mano aplicada, respetando tiempos derepintado.

PRESENTACIÓN

Barniz Vitrificante Amanecer se encuentra disponible en ¼ de galón (0.946 lts aprox), galón (3.785 lts aprox.), lata (5 galones).