

FICHA TÉCNICA

ESMALTE AL AGUA SANITIZADO



DESCRIPCIONES Y USOS

Esmalte al Agua Sanitizado Amanecer: Formulado en base de resinas acrílicas emulsionadas en agua, pigmentos, aditivos y fungicidas, además un aditivo antimicrobiano de amplio espectro y baja toxicidad, que actúa superficialmente sobre la película seca del esmalte, aun después de ser lavado. Este aditivo antimicrobiano, provee un control sobre una cantidad importante de bacterias y hongos que pueden estar en contacto con la pintura aplicada en muros y cielos, dentro de las cuales se consideran las siguientes: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella, entre otros.

Ideal para pintar baños, cocinas, pasillos, dormitorios, salas en clínicas y hospitales. Puede ser aplicado sobre hormigón, estucos, ladrillos, asbesto cemento. En el pintado de baños y cocina reemplaza a los óleos y esmaltes sintéticos con notorias ventajas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Según cartilla

Terminación: Satinada

Rendimiento teórico: 30-40 m² por galón y por mano aplicada** a un mil de espesor.

Diluyente: Agua

Dilución: 10% máximo

Tiempo de secado: Tacto: 2 horas, Repintado: 6 horas.

****El rendimiento puede variar dependiendo la absorción, superficie, espesor y condiciones de aplicación.**

COMPATIBILIDAD CON OTROS RECUBRIMIENTOS

No es compatible con ninguna otra pintura porque pierde su condición de esmalte satinado.

ESTABILIDAD

Tiempo de vida útil 12 meses en envase cerrado, almacenado en lugar seco y a temperatura a 25°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Verificar hoja de seguridad del producto.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie a recubrir debe estar libre de humedad, polvo, grasa u otro contaminante. Para superficies las cuales se requieran repintar cerciorar la buena adherencia de la pintura anterior, remover con lija el brillo de la película y así generar perfil de anclaje.

De no haber buena adherencia de la película antigua sobre la superficie, esta debe ser retirada con herramienta manual o de poder. En superficies de concreto nuevo, esperar 28 días para el fraguado, posterior a esto la superficie o muro se deberá neutralizar con solución de ácido muriático (dilución del 20% en agua), limpiar con brocha. Sellar con sellador de para cal Amanecer.

APLICACIÓN

Aplicar con brocha, rodillo o pistola.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

No aplicar en exterior en días de llovizna, lluvia o niebla.

PRESENTACIÓN

Esmalte al Agua sanitizado Amanecer se encuentra disponible en galón (3.785 lts aprox.), tineta (4 galones) y tambores a pedido (200 lts aprox.).