

# FICHA TÉCNICA

## LÁTEX EXTRACUBRIENTE



### DESCRIPCIONES Y USOS

Látex Extracubriente Amanecer posee gran poder cubritivo, buena estabilidad, formulado con pigmentos altamente resistentes a la luz. Sin olor y lavable. Producto de bajo VOC Recomendado para interior y exterior, ideal para decorar y proteger dormitorios, cocinas, baños, living, cuyas superficies sean de concreto, volcanita, hormigón, yeso, madera, ladrillos, estucos, placas de fibrocemento, etc., previamente acondicionadas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Color:** Según cartilla

**Terminación:** Mate

**Peso específico:** 30-40 m<sup>2</sup> por galón a un mils de espesor\*\*.

**Diluyente:** Agua

**Dilución:** 10% máximo

**Tiempo de secado:** Tacto: 2 horas /Repintado: 6 horas.

**\*\*El rendimiento puede variar dependiendo la absorción, superficie, espesor y condiciones de aplicación.**

### COMPATIBILIDAD CON OTROS RECUBRIMIENTOS

No compatibles con recubrimientos alquídicos.

### ESTABILIDAD

Tiempo de vida útil 12 meses en envase cerrado, almacenado en lugar seco y a temperatura a 25°C.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Verificar hoja de seguridad del producto.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie a recubrir debe estar libre de humedad, polvo, grasa u otro contaminante.

Para superficies las cuales se requieran repintar cerciorar la buena adherencia de la pintura anterior, remover con lija el brillo de la película y así generar perfil de anclaje. De no haber buena adherencia de película sobre la superficie, esta debe ser retirada con herramienta manual o de poder.

En superficies de concreto nuevo, esperar 28 días para el fraguado, posterior a esto la superficie o muro se deberá neutralizar con solución de ácido muriático (dilución del 20% en agua), limpiar con brocha. Sellar con sellador de para cal Amanecer.

### APLICACIÓN

Aplicar con brocha, rodillo o pistola.

### CONDICIONES DE APLICACIÓN

No aplicar en exterior en días de llovizna, lluvia o niebla.

### PRESENTACIÓN

Látex Vinílico Amanecer se encuentra disponible en galón (3.785 lts aprox.), tineta (5 galones) y tambores (200 lts aprox.).