

# FICHA TÉCNICA

## PINTURA PARA TECHOS



### DESCRIPCIONES Y USOS

Pintura para Techo Amanecer, recubrimiento formulado a base de polímero acrílico y pigmentos inhibidores de la corrosión. Forma una película protectora con buena resistencia a la intemperie, gran elasticidad y adherencia sobre diferentes sustratos.

Fácil aplicación y diluible en agua.

Recomendado para el pintado de planchas de zinc, fierro galvanizado y PVC, tanto nuevos o antiguos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Acabado:** Satinada

**Color:** Rojo, Negro, Verde

**Sólidos en volumen:** 38% + 2%

**Peso específico :** 1.37 + 0.02

**Rendimiento teórico:** 30 - 40 m<sup>2</sup>/ gl. en una mano\*\*

**Diluyente:** Agua

**Dilución:** 15% máximo

Tiempo de secado: Tacto: 2- 4 horas / Repintado: 4 horas

**\*\*El rendimiento puede variar dependiendo la absorción, superficie, espesor y condiciones de aplicación.**

### REPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar libre de polvo, grasa, óxido o todo contaminante que intervenga en la adherencia del recubrimiento a aplicar, para esto la superficie debe ser lavada con detergente y enjuagada con abundante agua, dejando secar. En sustratos de PVC, lijar suavemente la superficie y lavar para retirar contaminantes presentes en el sustrato.

### CONDICIONES DE APLICACIÓN

No aplicar en exterior en días de llovizna, lluvia o niebla.

### MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo ó equipo convencional.

### APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO

Aplicar dos manos de pintura para techo. Respetar tiempo de repintado mínimo para aplicar la siguiente capa.

### ESTABILIDAD

Tiempo de vida 12 meses en envase cerrado, almacenado en lugar seco y a temperatura a 25°C.

### PRESENTACIÓN

Pintura para Techo Amanecer se encuentra disponible en galón (3.785 lts aprox.), lata (5 galones).

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Consultar hoja de seguridad del producto en cuestión.

Utilizar elementos de protección de personal, aplicar en lugares ventilados e iluminados.