

# FICHA TÉCNICA

## PINTURA PISCINA



### DESCRIPCIONES Y USOS

Pintura para piscinas. Esta pintura tiene la cualidad de dejar una película de poro abierto, que le confiere la propiedad de permitir el transferencia de vapor de agua desde el interior del muro, evitando así el englobamiento e impermeabilizando la piscina. Se emplea para proteger piscinas de hormigón y estucos, sin aditivos impermeabilizantes. Resiste el agua clorada y alta resistencia a los rayos UV.

No aplicar si la piscina esta revestida con productos epóxico o con cerámicas y azulejos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Acabado:** Satinada

**Color:** Celeste, Azul Haití, Gris, Verde Agua

**Viscosidad:** 80 +/-5 KU a 25°C

**Peso específico:** 1.30 +/-0.05, según color

**Rendimiento teórico:** 10-20 m<sup>2</sup> / galón, dependiendo de la superficie.

**Diluyente:** Aguarrás

**Dilución:** 10% para pistola

**Tiempo de secado:** Tacto: 1- 2 horas /Repintado: 4 horas.

Aplicar la pintura diluida con un máximo de 10% en la primera mano, para una mayor adherencia, la segunda mano aplicar sin dilución.

#### Repintado piscina:

Retire toda la pintura suelta y elementos extraños de la superficie. Raspe y lije y repare los posibles daños, como grietas, fisuras, luego aspire el polvo y proceda a pintar sin diluir.

### MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo

### APLICACIÓN

Agite bien el contenido del envase y aplique la pintura según instrucción. La aplicación debe hacerse de forma cruzada, cuidando de no dejar poros sin pintar en la superficie, espere cuatro horas y aplique una segunda mano.

Pintar en horas de menor intensidad del sol.

Se recomienda realizar el llenado de la piscina 36 horas después de aplicado la segunda mano.

### REPARACIÓN DE SUPERFICIE

#### Piscina nuevas:

La superficie debe estar libre de polvo, grasa, el estuco no debe estar activado con impermeabilizantes, debido a que ellos actúan como antiadherentes, no se recomienda quemarlo con ácido muriático, ya que este puede destruir el cemento que es ligante de la arena, perdiendo adherencia la pintura.

Se recomienda una limpieza con un chorreado de arena o lijado con disco abrasivo y eliminar el polvo por aspiración.