PINTURA PISCINA ACUOSA

DESCRIPCIÓN Y USOS

Pintura Piscina Acuosa Amanecer. Es un recubrimiento para piscinas a base de emulsiones acrílicas de alta tecnología, con gran adherencia, pigmentos seleccionados resistente a la radiación solar UV, Forma una película resistente al agua que evita la formación de ampollados, hongos y algas, con excelente poder cubritivo y de fácil aplicación.
Se emplea para el pintado inicial o repintado de piscina de fibras de vidrio y hormigón.
Resiste el agua clorada y alta resistencia a los rayos UV.
No aplicar si la piscina esta revestida con productos epóxico o con cerámicas y azulejos.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS.

Acabado:	Satinada
Color:	Celeste, azul Haití, gris, verde agua.
Viscosidad:	90+/-5 KU a 25°C.
Peso específico:	1.30+/-0.05, según color.
Rendimiento teórico:	10-20 m^2 / galón, dependiendo de la superficie y del espesor aplicado.
Diluyente:	Agua
Dilución:	10% para pistola
Tiempo de secado:	Tacto: 1- 2 horas Repintado: 4 horas

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Piscinas nuevas: La superficie debe estar libre de polvo, grasa, el estuco no debe estar activado con impermeabilizantes, debido a que ellos actúan como antiadherentes, no se recomienda quemarlo con ácido muriático, ya que este puede destruir el cemento que es ligante de la arena, perdiendo adherencia la pintura.
Se recomienda una limpieza con un chorreado de arena o lijado con disco abrasivo y eliminar el polvo por aspiración.

Repintado piscinas: Es muy importante lavar con agua y detergente fregando con cepillo de cerdas duras, para eliminar suciedad y restos de grasitud adheridos (provenientes de emulsiones protectoras solares que utilizan las personas sobre la piel**).**

Retire toda la pintura suelta y elementos extraños de la superficie. También se debe remover las sales de calcio adheridas a la pintura antigua. Raspe, lije y repare los posibles daños, como grietas, fisuras, luego aspire el polvo y proceda a pintar sin diluir.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo.

APLICACIÓN

Aplicar la pintura diluida con un máximo de 10% en la primera mano, para una mayor adherencia, la segunda mano aplicar sin dilución.
No llenar la piscina con agua hasta transcurrido siete días después de terminado el trabajo de pintado.
Evitar pintar bajo los rayos directos del sol o cuando la superficie estuviera caliente.
Agite bien el contenido del envase y aplique la pintura según instrucción. La aplicación debe hacerse de forma cruzada, cuidando de no dejar poros sin pintar en la superficie, espere cuatro horas y aplique una segunda mano.

ESTABILIDAD

Tiempo de vida 12 meses en envase cerrado, almacenado en lugar seco y a temperatura a 25°C.

PRESENTACIÓN

Pinturas Piscina Acuosa Amanecer se encuentra disponible en galón (3.785 lts aprox.), tineta (4 galones) y tambores a pedido (200 lts aprox.).

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Verificar hoja de seguridad del producto

Los minerales nº 3283 – Conchalí – Santiago
Fonos: 227340834
227366350
www.pinturasamanecer.cl